

AK 92 DEBRAC

Disincrostante detergente lucidante per inox

CARATTERISTICHE & APPLICAZIONI

AK 92 DEBRAC è un prodotto appositamente formulato per la pulizia a fondo dell'acciaio INOX, dal quale elimina rapidamente le ossidazioni e lo sporco pesante grazie ad una formula perfettamente bilanciata, con principi attivi efficaci che lavorano sugli inquinanti in modo completo senza la necessità di accessori come abrasivi o mezzi meccanici.

AK 92 DEBRAC agisce chimicamente ed è in grado, nel giro di pochi minuti, di asportare completamente ossidazioni, incrostazioni, fango, grassi, oli, smog, residui organici e sporcizia pesante di varia natura senza graffiare l'acciaio, o lasciare striature né aloni rendendo le superfici perfettamente omogenee, lucide e brillanti.

AK 92 DEBRAC è un prodotto moderno, di estrema sicurezza, formulato senza l'acido nitrico; l'assenza di questo acido forte elimina il problema molto sentito da coloro che effettuano questo tipo d'interventi causato dal forte odore pungente che caratterizza i prodotti di vecchia concezione.



Le applicazioni di **AK 92 DEBRAC** sono molteplici:

INDUSTRIA ALIMENTARI E DI LAVORAZIONE DELL'ACCIAIO INOX

- ✓ banchi da lavoro
- ✓ lavastoviglie
- ✓ pastorizzatori
- ✓ concentratori
- ✓ impastatrici
- ✓ Cisterne e serbatoi o silos di materie prime/prodotti finiti
- ✓ Tubazioni esterne e interne
- ✓ Linee di imbottigliamento
- ✓ Attrezzature in inox
- ✓ rigenerazione e/o vendita degli impianti in acciaio
- ✓ Nelle mense aziendali e nel grande catering;
- ✓ Su tutto quanto realizzato in acciaio inox, anche satinato o fiorettato.

AK 92 DEBRAC è stato formulato in forma liquida leggermente addensata per potere rimanere a contatto delle superfici verticali più a lungo, così da agire in modo continuo ed omogeneo.

MODALITA' D'USO

AK 92 DEBRAC normalmente va utilizzato tal quale; in alcuni casi lo si può utilizzare diluito con diluizioni fino al 50% avendo cura di effettuare l'operazione usando dei contenitori di plastica.



AK 92 DEBRAC verrà applicato preferibilmente a spruzzo cercando di procedere il più uniformemente possibile, distribuendolo dal basso verso l'alto. Dopo la stesura dei **AK 92 DEBRAC** non sarà necessario intervenire con una azione manuale.



Dopo aver lasciato agire **AK 92 DEBRAC** fino ad un massimo di 10 minuti, si procederà ad un abbondante risciacquo con acqua pulita preferibilmente in pressione, utilizzando una idropulitrice; Durante la fase di risciacquo è importante procedere dall'alto verso il basso. Solo nei casi più difficili potrà essere necessario ripetere l'applicazione una seconda volta. Nel caso di superfici inox nuove o di acciaio pallinato è importante procedere ad un accurato sgrassaggio con **AK 3 DELWASH** o **AK 1 ALKEM** prima di procedere con l'intervento con l' **AK 92 DEBRAC** al fine di evitare la formazione di ossidi provenienti dai residui della pallinatura o dalla lucidatura dell'acciaio stesso.

AVVERTENZE

Si consiglia di NON usare **AK 92 DEBRAC** su alluminio anodizzato o su superfici surriscaldate.

Revisione: n° 1 del 01/03/08

Linea INDUSTRIA

ALCHEMIA S.r.l.

Via della Musia, 101 - 25135 BRESCIA (Loc. S. Eufemia) Italia
Tel. (+39) 030 2357327 r.a. Fax (+39) 030 2357532
Internet: www.alchemia.biz E-mail: info@alchemia.biz

